



시험성적서


1. 성적서 번호 : CT15-043054
2. 의뢰자
 - 업체명 : 신도산업(주)
 - 주소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유1로 59-49
 - 의뢰일자 : 2015년 04월 09일
 - 시험기간 : 2015년 04월 09일 ~ 2015년 04월 29일
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 드럼
5. 시험방법
 - (1) GR M 3041:2008

확인	작성자 성명	조혜정		기술책임자 성명	배상복	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2015년 04월 29일
한국건설생활환경시험연구원장



가산시험연구동 : 153-803 서울특별시 금천구 가산동 가산디지털1로 199 (가산동) 02-2102-2500
 결과문의 : 섬유고분자팀 ☎ (02)2102-2552



시험성적서

성적서번호 : CT15-043054

6. 시험결과

1) 드럼

시험항목	단위	시험방법	시험결과	시험환경
인장강도	MPa	(1)	26.4	(23 ± 1) ℃, (50 ± 2) % R.H.
굴곡강도	MPa	(1)	27.1	(23 ± 1) ℃, (50 ± 2) % R.H.
충격 강도	kJ/m ²	(1)	NB	(23 ± 1) ℃, (50 ± 2) % R.H.
낙추충격시험	-	(1)	깨짐, 균열 및 기타 사용상 해로움 없음	(23 ± 1) ℃, (50 ± 2) % R.H.
내후성 - 외관	-	(1)	현저한 변화 없음	-
내후성 - 인장강도 변화율	%	(1)	-7.2	-
회분: 최소값 / 평균값	-	(1)	0.91	(550 ± 50) ℃
회분: 최대값 / 평균값	-	(1)	1.07	(550 ± 50) ℃

----- 이 하 여 백 -----

