

# 시험 성적 대비표

우 413-902 경기도 파주시 문산읍 둔유1로 59-49

TEL: (031) 956-7763, FAX: (031) 949-0013

제조회사	신도산업(주)	제품명	칼라콘
시험번호	CT15-014818	시험기관	한국건설생활환경시험연구원
발행일자	2015.02.12	규격	

시험항목	단위	적용사항	적용기준	시험결과	판정	
인장강도	Mpa	GR M 3051	14.7 이상	34.3	합격	
낙추충격시험	-		깨짐, 균열 및 기타 사용상 해로움 없을 것	깨짐, 균열 및 기타 사용상 해로움 없음	합격	
낙하충격시험	-		깨짐, 균열 및 기타 사용상 해로움 없을 것	깨짐, 균열 및 기타 사용상 해로움 없음	합격	
비중	-		0.95 이상	1.21	합격	
회분	%		20이하	1	합격	
가열변형	%		±1.0 이하	0.2	합격	
냉열반복시험	겉모양		-	기포, 갈라짐, 뒤틀림 없을것	기포, 갈라짐, 뒤틀림 없음	합격
	길이변화율		%	5 이하	0.1	합격

특기사항

용도 : 품질관리용

2015년 02월 12일

신도산업(주) 품질경영팀장

